

热镀锌产品

项 目	特 征
镀层种类	纯锌
	铝锌合金
镀层形式	纯锌双面镀层 60~440g/m ² ，单面镀层 30~220g/m ²
	铝锌合金镀层 40~275 g/m ² (双面镀)
尺寸范围	钢带厚度：0.25~2mm；钢带宽度：750~1300mm
钢种	冲压用钢：一般用、冲压用、深冲用、超深冲用、特超深冲用
	冷成型用高强度钢：180~420MPa（屈服强度）
	结构用钢：220~350MPa（屈服强度）